

HIDROFOB ELASTIC 1K

elastična polimer cementna hidroizolaciona masa

KARAKTERISTIKE

HIDROFOB ELASTIC 1K je jednokomponentna elastična polimer cementna hidroizolaciona masa za vanjsku i unutrašnju upotrebu koja se koristi za izolaciju od vlage vertikalnih i horizontalnih površina vlažnih zidova, podrumskih prostorija, betonskih zidova, balkona, kupatila, bazena za tehničku i pitku vodu i sl. koji će naknadno biti obloženi keramikom.

Upotrebljava se za unutrašnje i vanjske uslove eksploatacije. Proizvod se ne može koristiti kao završni sloj. Karakteriše ga otpornost na pozitivni i negativni pritisak vode do 1,5 bara.

Ne preporučuje se ugradnja na mesta sa stalnim hidrostatičkim pritiskom koji prelazi 1,5 bar.

Na osnovu standarda EN 14891 se klasificuje kao CM O1. (Normalni cementni tečno-nanešeni vodonepropusni proizvod sa poboljšanim premošćenjem pukotina na niskoj temperaturi, -5°C).

SASTAV

Mineralna punila, cement, aditivi i voda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Parametar	Vrijednost
Prijanjanje nakon očvršćavanja u normalnim uslovima (EN 14891)	≥ 0,5 N/mm ²
Prijanjanje nakon potapanja u vodu (EN 14891)	≥ 0,5 N/mm ²
Prijanjanje nakon izlaganja topotili (EN 14891)	≥ 0,5 N/mm ²
Prijanjanje nakon ciklusa smrzavanje-odmrzavanje (EN 14891)	≥ 0,5 N/mm ²
Prijanjanje nakon kontakta sa krečnom vodom (EN 14891)	≥ 0,5 N/mm ²
Premoštenje pukotina u standardim uslovima (EN 9117-6)	≥ 0,75 mm
Premoštenje pukotina na -5°C (EN 9117-6)	≥ 0,75 mm
Vodonepropusnost (EN 14891)	Nema prodiranja

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha bez prašine, masnoća i drugih nečistoća.

Odgovarajuće su podloge od cementnih maltera, cementno-krečnih maltera, obrađene masama za izravnavanje, betona.

Podloge od cementnih i cementno-krečnih maltera treba da se suše minimalno 1 dan za svaki mm debeline ($T=20^{\circ}\text{C}$, rel.vлага 65%) a betonske podloge najmanje 1 mjesec.



Potrebno je nanošenje temeljnog premaza PODLOGA KONCENTRAT (razblaženje: PODLOGA KONCENTRAT:voda=1:3) prije ugradnje samog materijala. Za glatke niskoupojne betone kao predpremaz preporučuje se PODLOGA KVARC.

Temeljni premazi ujedno predstavljaju vezujući most između podloge i upotrebljenog materijala stvarajući jaču vezu i smanjujući potrošnju istog.

PRIMJENA

Na cca 5,2 L vode dodati vreću od 20 kg HIDROFOB-a ELASTIC 1K , te miješati sporohodnim električnim mješačem do postizanja homogene mase bez grudvica.

Radno vrijeme zamješane mase je cca 1 sat.

Hidroizolacija ispod keramičkih ili kamenih obloga

Da bi se postigla potpuna hidroizolacija ciljane površine, potrebno je zamješani materijal nanijeti u najmanje dva a po potrebi i tri sloja. Debljina svakog sloja 1-2mm po cijeloj površini, stim da ukupna debljina ne prelazi 5mm. Svaki sljedeći premaz nanosi se na prethodno stvrđnuti sloj (sušenje 5-6h). Prvi sloj se nanosi četkom, s tim da se u još mokar materijal utiskuje staklena mrežica (160gr), sa preklopima (min.10cm) na mjestu spoja. Drugi sloj se nanosi unakrsno na prethodno stvrđnuti premaz. Voditi računa da sa svakim slojem ostvarimo potpunu pokrivenost površine. Na kritičnim mjestima (uglovi, spojevi zida, poda i sl.) koristiti odgovarajuće trake (hidrofob elastic tape i hidrofob elastic tape plus) kao i pomoćne elemente (hidrofob unutrašnji ugao, hidrofob vanjski ugao i manžetne). Prekide u betonu, pukotine i druga oštećenja potrebno je sanirati odgovarajućim zaptivnim materijalom (trajnoelastični kit i sl.)

Hidroizolacija protiv vode bez pritiska

Za potpunu hidroizolaciju površine, potrebno je nanijeti minimalno dva a po potrebi i tri sloja, prethodno zamješane mase, ravnomjerno po cijeloj površini. Debljina svakog sloja 1-2mm. Prvi sloj se nanosi četkom, s tim da se u još mokar materijal utiskuje staklena mrežica (160gr), sa preklopima (min.10cm) na mjestu spoja. Drugi sloj se nanosi unakrsno na prethodno stvrđnuti premaz.

Hidroizolacija protiv vode pod pritiskom

U ovom slučaju, potrebno je odraditi minimalno tri sloja hidroizolacije, gdje se armiranje vrši u drugom sloju nanosa. Na spojevima mrežice je obavezan preklop minimalno 10cm. Svaki sloj se izvodi na prethodno stvrđnuti nanos. Debljina svakog sloja 1-2mm (max. debljina sva tri sloja 5mm).

Napomena:

Optimalna temperatura zraka i zida prilikom ugradnje kao i sušenja +10°C do +25°C, te relativna vлага ispod 80%.

Zaštiti područje izvođenja radova od direktnog uticaja sunca, vjetra i kiše prilikom nanošenja, kao i 24h nakon završetka radova. Kod posebno suvog, toplog i vjetrovitog vremena preporučuje se zaštiti površinu od brzog isparavanja vode, prekrivanjem građevinskom folijom.

Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.



SUŠENJE

Prije polaganja keramike materijal treba da suši cca 1,5 dan za 1mm debeline, pri temperaturi od +20C° i rel. vлага zraka 65%

POTROŠNJA

≈ 3-5 kg/m² za dva do tri nanosa

PAKOVANJE

Vreća 20 kg, 48 komada, 1 paleta=960 kg

ROK TRAJANJA

12 mjeseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

POSTUPANJE SA OTPADOM

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/13 i 106/15) i Pravilnikom u kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik, Republike Srpske“, broj 19/15), cementna hidroizolaciona masa je razvrstana u otpad sa klasifikacijskim brojem 17 09 04 (miješani otpad od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03), ostaci ambalaže: 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža. Otpad predati ovlaštenom licu za upravljenje otpadom.

OZNAČAVANJE

U skladu sa Regulativom (EC) No. 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obilježavanju hemikalija, Proizvod je klasifikovan kao opasan.



Klasa i kategorija opasnosti:
-Iritacija kože 2
-Senzibilizacija kože 1
-Teško oštećenje oka 1
STOT jednokratna 3

,Riječ upozorenja: Opasnost

Identifikatori proizvoda:

Smješa sadrži: Portland cement klinker (CAS broj : 65997-15-1).





Fasade. Boje. Ljepila.

TEHNIČKI LIST TL.C.51.01

Datum izdanja: 26.03.2018.

Obavještenja o opasnosti:

H315-Izaziva iritaciju kože.

H317-Može da izazove alergijske reakcije na koži.

H318-Dovodi do teškog oštećenja oka.

H335-Može da izazove irritaciju respiratornih organa.

Obavještenja o mjerama predostrožnosti:

P102-Čuvati van dohvata djece.

P280-Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P302+P352-AKO DOSPIJE NA KOŽU: Oprati sa puno vode i sapuna.

P304+P340-AKO SE UDIŠE: Iznijeti osobu na svjež vazduh i obezbijediti položaj koji ne ometa disanje.

P305+P351+P338-AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310-Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja/ljekara.

P333+P313-Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražiti medicinski savjet/mišljenje.

P501-Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim/regionalnim/međunarodnim propisima.

SKLADIŠTENJE

Na suhom i tamnom mjestu , na temperaturi od +5°C do +25°C.

Ne smije smrznuti!

KONTROLA KVALITETA

Parametri kvaliteta proizvoda su određeni internim proizvodnim specifikacijama. Postizanje deklariranih vrijednosti, osigurano je integrisanim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001. Potvrda deklariranih i graničnih vrijednosti se postiže ispitivanjem u akreditovanim laboratorijama.

Veliki značaj se daje i u oblasti zaštite životne sredine integrisanim sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.

OSTALE INFORMACIJE

Ukoliko se prilikom ugradnje primjete primjenski ili estetski nedostaci, izvođač radova je dužan da momentalno zaustavi radove i blagovremeno obavijesti proizvođača koji će zatim pristupiti reklamaciji.

Ukoliko se ugradi veći dio ili cijela količina materijala, nije moguće pokrenuti reklamaciju.

Podrazumijeva se da je izvođač radova stekao znanje o karakteristikama proizvoda i načinom ugradnje istog.

Firma Colorit doo ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala zbog nestručnih izvođača, nepravilne upotrebe te pogrešnog izbora proizvoda za datu namjenu.

Tehnički list služi isključivo kao smjernica kako bi se postigli najbolji rezultati prilikom ugradnje.

Prije upotrebe proizvoda, pročitati bezbjednosno-tehnički list.

